



25 KG



Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades

- ✚ Conçu pour la finition talochée, alliant tradition et exigences contemporaines
- ✚ Grain adouci, pour un toucher plus lisse
- ✚ Excellente résistance aux chocs (CSIV)
- ✚ Utilisable en soubassements et parois enterrées

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels

SUPPORTS

extérieurs

- en imperméabilisation et en décoration :
 - maçonnerie de parpaings ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 (NF DTU 26-1)
- en décoration :
 - béton conforme à la norme NF DTU 23-1
 - sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1,
 - **weberdur L** en finition raclee ou ouverte au balai

Se référer au paragraphe *Préparation des supports*.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- finition talochée et épongée sur maçonnerie :
 - 1^{ère} passe : 7 à 10 mm
 - 2^{ème} passe : 5 à 6 mm
 - totale : 12 à 15 mm
- finition talochée et épongée sur béton ou sous-enduit :
 - 1^{ère} passe : 3 à 4 mm
 - 2^{ème} passe : 5 à 6 mm
 - totale : de 8 à 10 mm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- délai minimum entre passes :
 - en application frais sur frais
 - 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales
 - le lendemain en général
 - 24 heures dans tous les autres cas
- délai maximum entre passes : 3 jours
 - passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec **weber accrochage** avant d'appliquer une nouvelle passe d'enduit
- temps hors d'eau : de 3 à 8 heures

IDENTIFICATION

- composition : ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjoints spécifiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux
- densité de la poudre : 1,4
- pH de la pâte : 12,5
- granulométrie : 0 à 1 mm

weberpral TE (suite)

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : OC
- catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 : OC3
- réaction au feu : A1 (incombustible)
- absorption d'eau : W2
- résistance en compression : CSIV
- rétention d'eau : Re > 94 %
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- l'application d'un enduit monocouche en finition talochée éponge demande des précautions de mise en œuvre. Cette finition est plus sensible aux risques de faïençage, de microfissures ou de nuancage qu'une finition grattée (le risque de nuancage est plus important sur les teintes soutenues)
- respecter l'épaisseur de la passe de finition
- talocher un enduit plan
- ne pas utiliser une taloche éponge trop humide de façon à éviter le faïençage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

support lisse non absorbant

- projeter une 1ère passe de 3 à 4 mm d'épaisseur de **weberpral TE** gâché avec une préparation de 1 volume de **weber accrochage** pour 4 volumes d'eau. Laisser tirer

support lisse absorbant

- vérifier la porosité du support en jetant de l'eau sur le mur. Si le support absorbe l'eau, il est possible d'appliquer la 1ère passe de **weberpral TE** directement après humidification

support rugueux

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, humidifier et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter

béton ou sous-enduit

- dans tous les cas, éliminer les balèvres et dresser les ressauts avec **webermur épais**, éliminer les coulures de laitance et d'huile de décoffrage, les salissures.

maçonnerie de briques

- arroser moins d'une demi-heure avant l'enduisage ou à l'avancement (cf. NF DTU 26-1)

maçonnerie de parpaings

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit (cf. Conseils de pro)

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur support chaud et en plein soleil, sur support sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

APPLICATION

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1. • gâcher **weberpral TE** en pompe à mortier avec 4,3 à 5,3 l d'eau par sac de 30 kg pendant 5 à 10 minutes
2. • le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter des différences de teinte après séchage

APPLICATION DE L'ENDUIT

- consulter la rubrique Conseils de pro : La réalisation des enduits monocouches

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 107x107 cm
- **Accessoires** : profilés d'angle avec PVC (blanc et ivoire) fractionnement des façades : baguettes de fractionnement
- **Rendement moyen** : en partie courante, 60 m²/3 compagnons servis/jour
- **Conservation** : Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques..) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

