

Isolants naturels écologiques  
à base de fibre de bois

$\lambda_D$  0,036

Conductivité thermique la plus  
basse des isolants biosourcés



#### Domaines d'application

Panneaux isolants compressibles et flexibles pour toitures, murs et planchers entre structures.

Isolation de parties creuses dans les cloisons, planchers, solivages.

Isolation de toiture sous structures portantes.



## Isolant compressible et flexible à base de fibre de bois

- Résistance élevée grâce à la structure optimisée des fibres
- S'adapte facilement aux formes des contours, facilité de mise en œuvre
- N'irrite pas la peau
- Excellente protection contre la chaleur
- Très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau - protège la construction.
- Procure un climat d'habitation sain
- Recyclable, écologique, respecte l'environnement

**Avec STEICOflex F 036,  
85 kg de CO<sub>2</sub> par m<sup>3</sup> sont  
absorbés par le bois et  
retirés de l'atmosphère**



## STEICOflex F 036

### La fibre de bois atteint de nouveaux sommets

Avec une conductivité thermique de 0,036 W/(m\*K) seulement, STEICOflex F 036 ouvre le champ des possibles aux bâtiments basse consommation.

### Écologie et protection de la planète

STEICOflex F 036 est composé de bois de résineux et présente tous les avantages de la matière première bois. Il permet donc de préserver la santé et la planète sans pour autant renoncer à la performance. Les bois utilisés pour la fabrication des isolants STEICO proviennent de forêts gérées durablement et sont soumis aux réglementations des labels FSC® (Forest Stewardship Council®) et PEFC™.



#### Le bois, matière première et élément constructif

STEICOflex F 036 est fabriqué à partir de bois de résineux non-traité. Des contrôles réguliers sont effectués lors de la production, mais aussi par des organismes indépendants, et garantissent que les produits STEICO sont exempts d'émissions toxiques et ne contiennent pas de composants nocifs pour la santé.



**Construire et isoler en bois, une mesure simple et efficace pour la protection du climat :**



Lors de la photosynthèse, les arbres stockent du CO<sub>2</sub> et relâchent de l'oxygène dans l'atmosphère. Le carbone est stocké dans le bois. Construire en bois, c'est donc contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Dans le cas de STEICOflex F 036, ce sont 85 kg de CO<sub>2</sub> par m<sup>3</sup> qui sont retirés de l'atmosphère.

## La fibre de bois atteint de nouveaux sommets

### À l'abri de la chaleur



Outre sa conductivité thermique basse, STEICOflex F 036 a une masse volumique d'env. 55 kg/m<sup>3</sup> et une capacité de stockage de la chaleur très élevée qui lui permettent de lutter efficacement contre la

surchauffe des pièces. En période de canicule, le bâtiment reste frais.

**c = 2100 J/kg\*K**

Capacité thermique massique élevée

### Ouvert à la diffusion

Comme tous les isolants de la gamme, STEICOflex F 036 est capillaire et ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, c'est à dire qu'il peut stocker provisoirement l'humidité puis la rejeter. La construction reste au sec et protégée des dégâts

liés à l'humidité. **De plus :** les capacités d'isolation de STEICOflex F 036 ne sont pas limitées par les transferts de vapeur.

### Isolation acoustique



STEICOflex F 036 isole même des basses fréquences, qu'il soit posé à l'intérieur ou à l'extérieur des parois. Il s'encastre parfaitement et s'adapte aux

formes des contours, et forme une barrière efficace contre le bruit. Des valeurs d'absorption acoustiques sont disponibles sur demande.

### Des constructions fines, des rénovations efficaces

En construction neuve, la conductivité thermique basse de STEICOflex F 036 permet de réduire l'épaisseur de l'isolant, et de construire des murs et des toitures plus fines. En rénovation, on appréciera les performances thermiques du panneau qui transforment un bâtiment gourmand en énergie en une construction basse consommation.



### Stabilité et maniabilité des panneaux

STEICOflex F 036 s'insère facilement, s'adapte aux formes des contours, et reste bien en place. STEICOflex F 036 peut être coupé avec un couteau à isolant, une scie égoïne électrique, ou une scie sauteuse. Pour une découpe rapide et précise, nous recommandons la table de coupe STEICOisoflex cut. Elle permet de couper jusqu'à 240 mm d'isolant en dégageant un minimum de poussières et en limitant les chutes de matériaux.



Vous trouverez plus d'informations relatives à la mise en œuvre de STEICOflex sur notre site : <https://www.steico.com/fr/telechargement/> rubrique Notices de pose et détails constructifs





## Formats disponibles

Épaisseur [mm]	Format [mm]	Poids/m <sup>2</sup> [kg]	Pièces/paquet	Paquets/palette	Surface/pal. [m <sup>2</sup> ]	Poids/pal. [kg]
40	1220 * 575	2,20	10	12	84,2	env. 200
40	1220 * 600	2,20	10	12	87,8	env. 210
50	1220 * 575	2,75	9	10	63,1	env. 200
50	1220 * 600	2,75	9	10	65,9	env. 210
60	1220 * 575	3,30	8	10	56,1	env. 200
60	1220 * 600	3,30	8	10	58,6	env. 210
80	1220 * 575	4,40	6	10	42,1	env. 200
80	1220 * 600	4,40	6	10	43,9	env. 210
100	1220 * 575	5,50	4	12	33,7	env. 200
100	1220 * 600	5,50	4	12	35,1	env. 210
120	1220 * 575	6,60	4	10	28,1	env. 200
120	1220 * 600	6,60	4	10	29,3	env. 210
140	1220 * 575	7,70	4	8	22,4	env. 200
140*	1220 * 600	7,70	4	8	23,4	env. 210
145	1220 * 575	7,98	4	8	22,4	env. 200
145	1220 * 600	7,98	3	10	22,0	env. 210
160	1220 * 575	8,80	3	10	21,0	env. 200
160*	1220 * 600	8,80	3	10	22,0	env. 210
180	1220 * 575	9,90	3	8	16,8	env. 200
200	1220 * 575	11,00	2	12	16,8	env. 200
200*	1220 * 600	11,00	2	10	14,6	env. 210
220	1220 * 575	12,10	2	10	14,0	env. 200
240	1220 * 575	13,20	2	10	14,0	env. 200

Formats spécifiques de 550 à 3.100 mm: nous consulter; \* Produits non tenu en stock, délai sur demande

## Caractéristiques techniques

Marquage CE selon NF EN 13171	WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AF5 – MU2
Réaction au feu selon norme EN 13501-1	E
Conductivité thermique $\lambda_D$ [W/(m*K)] selon NF EN 12667	0,036
Résistance thermique $R_D$ [(m <sup>2</sup> *K)/W] selon NF EN 12667	1,10(40)/1,35(50)/1,65(60)/2,20(80)/2,75(100)/3,30(120)/3,85(140)/4,00(145)/4,40(160)/5,00(180)/5,55(200)/6,10(220)/6,65(240)
Masse volumique [kg/m <sup>3</sup> ]	env. 55
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau $\mu$	2
Capacité thermique massique c [J/(kg*K)]	2100
Résistance à l'écoulement de l'air AFri [(kPa*s)/m <sup>2</sup> ]	≥5
Code de recyclage (AVV)	030105/170201, recyclage comme le bois et ses dérivés
Qualité de l'air intérieur	A+
Composants	Fibre de bois, fibre de polyoléfine, sulfate d'ammonium

**Recommandations :** Ôter le film de protection de la palette lorsqu'elle se trouve sur un sol plat, stable et sec. Stocker à plat et au sec, ne rien entreposer sur les panneaux.



La marque de la gestion forestière responsable



Promouvoir la gestion durable du bois  
www.pefc.org



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Quality Management  
ISO 9001:2015

[www.steico.com](http://www.steico.com)

**STEICO**  
Le système constructif par nature

Votre revendeur agréé: